

Demetra®

PLAYCOMBI

Pavimentazione sportiva ad elevata elasticità multistrato, per campi polivalenti indoor. Il sistema è applicato per migliorare il confort specie su campi ad uso polivalente.



Applicazione

Deve essere applicato su massetto in calcestruzzo con finitura a elicottero, o comunque rasato fine.

Applicazione in cinque fasi, dopo aver PERFETTAMENTE preparato il piano di posa del massetto, con umidità relativa interna di risalita <4%


- 1 Stesura di pavimentazione sintetica** realizzata mediante l'incollaggio con adesivi poliuretanicici bicomponenti su una base livellata di teli prefabbricati continui, costituiti da conglomerato in gomma legato con resine poliuretanicche. Spessore mm 4 - 6 - 8 - 9
- 2-3 Esecuzione di manto di sigillatura ed aggrappaggio** realizzato mediante la spalmatura continua da parete a parete di resine poliuretanicche tixotropiche sul sottofondo in gomma. Consumo kg. 1,1/m².
- 4 Esecuzione di manto di usura autolivellante**, dello spessore di c.ca mm. 2, consumo kg. 2,6/m², realizzato mediante la spalmatura continua da parete a parete sullo strato di sigillatura di resine poliuretanicche bicomponenti ad elevata elasticità e resilienza.
- 5 Esecuzione di manto di finitura superficiale** realizzato mediante la stesura sul manto di usura, di una mano di resine poliuretanicche bicomponenti con caratteristiche antisdrucchiolo ed antiriflesso. Spessore totale: mm. 6 - 8 - 10 - 11

DEMETRA PLAYSPOORT

Tel. 0362.802120 | playsport@demetra.net
demetra.net



Sezione Pavimentazione



Specifiche tecniche Playcombi 9+2 Conforme En 14904

Spessore: 11 mm (9 + 2 mm)

Assorbimento shock 31% EN 14808

Deformazione verticale 1,5 mm EN 14809

Attrito lineare (asciutto) 98 EN 13036

Attrito lineare (bagnato) 0,3 LEROUX

Rimbalzo della palla 97% EN 12235

Riflessione luce 3% EN 2813

Resistenza carico rotante > 1500 N EN 1569

Resistenza all' impatto > 800 gr @ 10° C EN 1517

Impronta residua 0,35 mm @ 5 min EN 1516
0,15 mm @ 24 hrs

Resistenza all' usura 150 mg EN ISO 5470

Reazione al fuoco Cfl-S1 EN 13501-1

Allungamento a rottura 200 % DIN 53455

Resistenza alla trazione 10 N/mm² DIN 53455

Resistenza allo strappo 25 N/mm DIN 53515

Contenuto VOC - Collanti senza solventi

Contenuto VOC - Finiture 0,01 gr/lit (EU)

Composizione resine ESENTI DA SOLVENTI E METALLI PESANTI